



СТ 137

Декоративная минеральная штукатурка «камешковой» фактуры

Тонкослойная штукатурка с зерном 1,5 или 2,5мм для применения внутри и снаружи зданий

СВОЙСТВА:

- производится белого цвета и в варианте под окраску;
- паропроницаемая;
- гидрофобная;
- стойкая к атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка **Ceresit CT 137** предназначена для выполнения декоративного тонкослойного покрытия на бетонных основаниях, традиционных штукатурках, гипсовых основаниях, плитах ДСП, гипсокартоне и т.п.

Может также служить в качестве декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления наружных стен зданий при использовании в качестве утеплителя как минераловатных (система **Ceresit WM**), так и пенополистирольных плит (система **Ceresit VWS**). Штукатурка **Ceresit CT 137** производится белого цвета, а также в версии под окраску. Окраску можно производить силикатной краской **Ceresit CT 54** (через 3 суток), силиконовой краской **Ceresit CT 48** (через 7 суток), а также акриловыми красками **Ceresit CT 42** или **CT 44** (через 7 суток).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Ceresit CT 137 можно применять на ровных, сухих, плотных основаниях, очищенных от веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.):

- бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки (влажность < 4 %) — загрунтованные грунтовой краской **Ceresit CT 16**;
- армированный сеткой из стекловолокна слой, выполненный из **Ceresit CT 85**, **CT 85 «зима»** или **CT 190**, **CT 190 «зима»** (возраст более 3 дней) — загрунтованный грунтовой краской **Ceresit CT 16**;
- гипсовые основания (только внутри зданий) с влажностью менее 1 % — загрунтованные вначале глубокопроникающей грунтовой краской **Ceresit CT 17**, а затем грунтовой краской **Ceresit CT 16**;
- гипсоволоконные и гипсокартонные плиты (только внутри зданий) установленные в соответствии с рекомендациями производителей плит — загрунтованные вначале глубокопроникающей грунтовой краской **Ceresit CT 17**, а затем грунтовой краской **Ceresit CT 16**;
- плиты ДСП, прочные малярные покрытия с хорошей адгезией (только внутри зданий) — загрунтованные грунтовой краской **Ceresit CT 16**. Неровные и поврежденные



поверхности необходимо тщательно выровнять и отремонтировать. В случае традиционных штукатурок и бетонных оснований для этих целей можно применять полимерминеральную шпатлевку **Ceresit CT 29**. Существующие загрязнения, слои с низкой прочностью, малярные покрытия из известковых и клеевых красок необходимо полностью удалить. Основания с высокой гигроскопичностью необходимо загрунтовать глубокопроникающей грунтовой краской **Ceresit CT 17** (время высыхания 4 часа). К нанесению штукатурки можно приступать после полного высыхания грунтовой краски **Ceresit CT 16** (около 3 часов)..

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Сухая смесь добавляется в отмеренное количество воды и перемешивается при помощи низкооборотной дрели с насадкой-миксером в течении 1-3 мин до получения однородной массы без комков. Затем растворную смесь выдерживать 5 мин, после чего снова перемешать. Скорость вращения насадки и время перемешивания должны быть одинаковыми для всего объема приготавливаемой штукатурки для получения одного и того же цвета материала. В процессе проведения работ необходимо поддерживать одинаковую консистенцию материала путем повторного перемешивания, а не путем добавления воды. Не применять ин-

струмент и посуду из ржавеющих материалов. Штукатурку равномерно наносить на основание на толщину зерна с помощью стальной терки, удерживаемой под углом к поверхности. После нанесения штукатурки, в момент начального схватывания, когда масса не прилипает к инструменту, необходимо придать желаемую фактуру при помощи пластмассовой терки. При этом терку следует держать параллельно обрабатываемой поверхности. Декоративный эффект зависит от направления движения терки: можно получить вертикальные, горизонтальные, перекрестные или круговые углубления.

Не опрыскивать штукатурку водой!

На одном участке поверхности работать без перерыва, соблюдая одинаковую дозировку воды. В случае необходимости перерыва в работе, вдоль намеченной линии приклеить самоклеющуюся ленту, наложить штукатурку, придать фактуру, а затем удалить ленту с остатками свежего материала. Возобновлять работу после перерыва следует от обозначенного места. Границу нанесенной ранее штукатурки можно защитить самоклеющейся лентой.

Свежую штукатурку с инструмента можно смыть водой, а затвердевшую удалять только механическим путем.

В соответствии с ГОСТ 12.01.007 продукция относится к классу опасности 3.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на сильно нагретые поверхности, например, поверхности, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей.

Нанесенный слой штукатурки предохранять от чрезмерно быстрого высыхания и воздействия дождя в течение минимум 24 часов. С этой целью строительные леса прикрыть сеткой или пленкой.

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется на однородной поверхности использовать материал из одной партии, номер которой указан на упаковке. Согласно СТБ 1263-2001 декоративные минеральные штукатурки при использовании снаружи зданий требуют дополнительной отделки фасадными красками.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +25°C.

Все указанные параметры действительны при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 60 %. В других условиях время схватывания и твердения материала может измениться.

Не смешивать продукт с другими штукатурками, красителями, смолами и другими вяжущими.

Штукатурка содержит цемент и при гидратации имеет щелочную реакцию, поэтому во время работы необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть из водой и обратиться за помощью к врачу.

Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.

Производитель гарантирует соответствие материала указанным техническим характеристикам, однако не имеет влияния на способ и условия его применения. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю.

Производитель не несет ответственности за применение материала в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

ХРАНЕНИЕ:

В неповрежденной упаковке в прохладном помещении. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

По истечении срока хранения подлежит утилизации как строительный мусор.

УПАКОВКА:

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа:	смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами
Насыпная плотность: зерно: 1,5 мм зерно: 2,5 мм	около 1400 кг/м ³ около 1500 кг/м ³
Пропорция перемешивания с водой: зерно: 1,5 мм зерно: 2,5 мм	около 5,0...5,7 л воды на 25 кг около 4,3...5,0 л воды на 25 кг
Температура применения:	от +5 до +25°C
Время потребления:	до 90 минут
Ориентировочный расход: зерно: 1,5 мм зерно: 2,5 мм	от 2,0 до 2,4 кг/м ² от 3,5 до 4,0 кг/м ²

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность.»